



Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
603022, Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11
Телефон: (831) 433-00-36
Факс: (831) 433-98-34
E-mail: csen_gor@sandy.ru
ИНН 5262136833 ОКПО 76667928

Исх. № 06/1/ 246 от 23.01 2014г.

Управляющему директору
ООО Пешеланский гипсовый завод
«Декор-1»
Е. Н. Ижболдину

Утверждаю
Главный врач ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»


Т. В. Осипова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявитель: ООО Пешеланский гипсовый завод «Декор-1»,
607264, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Пешелань

Адрес производства:

607264, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Пешелань

По заявлению на проведение экспертизы вх. № 4880 от 07.11.2013 г.

Продукция:

ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ
ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ

Изготовленная в соответствии:

ТУ 5742-007-05292444-2012 «Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые.
Технические условия», утв. ООО ПГЗ «Декор-1», п. Пешелань Арзамасского района
Нижегородской области, 2012г.

Представленные документы:

ТУ 5742-007-05292444-2012 «Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые.
Технические условия»,

Протокол испытаний № 253, 254 от 16.12.2013, выд. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.510128 до 12.03.2018

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые с предварительно сформованными
пустотами изготавливаются из гипса полуводного с минеральными или органическими
добавками или без них, *предназначены* для устройства несущих перегородок и
ограждающих конструкций в помещениях с сухим и нормальным влажностными
режимами (обыкновенные плиты), а также в помещениях с влажным режимом
(гидрофобизированные) в зданиях различного назначения типов А-Б.

Упаковка: плиты укладывают на плоский поддон по ГОСТ 9078-84;
формирование и крепление пакетов – по ГОСТ 21650-76.

Поддоны с плитами упаковывают полиэтиленовой пленкой и скрепляются
капроновой лентой. По согласованию с потребителем допускаются другие виды

упаковки, обеспечивающей сохранность изделий при транспортировании, а также поставка плит без пленки.

Маркировка (по ГОСТ Р 14192-96) – партия плит сопровождается документом о качестве с указанием следующей информации: наименование и адрес предприятия-изготовителя, его товарный знак; номер партии и дата ее изготовления, наименование и условное обозначение плит, количество плит в партии, отгружаемой в один адрес, результаты испытаний приемочного контроля.

Маркировка плит: товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование, условное обозначение плит, дата изготовления, номер партии, гарантийный срок хранения, данные о сертификации.

Транспортирование: в пакетированном виде всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение: отдельно по партиям в крытых помещениях уложенными на ребро в соответствии с правилами техники безопасности.

При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании плит должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения и увлажнения.

Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления.

Проведена **качественная идентификация** веществ, выделяющихся из плит гипсовых пазогребневых пустотелых (обыкновенных и гидрофобизированных).

Качественная идентификация веществ

Контролируемый показатель	ПДК р.з. м.р./с.с мг/куб.м	Результат иссл-я
Ацетон	800/200	обнаружено
Гексаналь	-	обнаружено
Гептаналь	-	обнаружено
Сумма предельных углеводородов С6-С10	900/600	обнаружено
Толуол	50	обнаружено
Диоксид серы	10,0	обнаружено

По результатам **анализа газовыделений** (насыщенность – 1 кв.м/куб.м; температура – 40 град.С±2; кратность воздухообмена – 1) из представительных образцов уровень выделения химических веществ, перечисленных ниже, из изделий в воздушную среду не превышает допустимый (ПДК м.р./с.с., мг/куб.м, в атмосферном воздухе, Д.У.М., мг/куб.м).

Выполнены исследования **одориметрических показателей (запах)** в воздушной среде.

На основании проведенной экспертной оценки документации, результатов проведенных исследований представленных образцов (протоколы испытаний № 253, 254 от 16.12.2013г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») продукция – **ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ (ОБЫКНОВЕННЫЕ И ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ)** - отвечает «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (гл. 2, раздел 6), ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Анализ газовыделений из плиты гипсовой пазогребневой пустотелой

Определяемые показатели	Д.У.М. в возд. среде	ПДК атмосферы м.р./с.с.	Результаты исследований, мг/куб.м
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

	мг/куб.м	мг/куб.м	через 2 суток
Ацетон	-	0,350	<0,175
Гексаналь	-	0,02	<0,010
Гептаналь	-	0,01	<0,005
Сумма предельных углеводородов С6-С10	-	30	0,0200±0,0052
Толуол	-	0,6	<0,005
Аммиак	-	0,040	0,200±0,050
			<u>через 7 суток</u>
			<0,020
Формальдегид	-	0,010	0,0020±0,0004
Диоксид серы	0,050	0,050	<0,040

Анализ газовыделений из плиты гипсовой пазогребневой пустотелой гидрофобизированной

Определяемые показатели	Д.У.М. в возд. среде мг/куб.м	ПДК атмосферы м.р./с.с. мг/куб.м	Результаты исследований, мг/куб.м через 2 суток
Ацетон	-	0,350	<0,175
Гексаналь	-	0,02	<0,010
Гептаналь	-	0,01	<0,005
Сумма предельных углеводородов С6-С10	-	30	0,0200±0,0052
Толуол	-	0,6	<0,005
Аммиак	-	0,040	0,069±0,017
			<u>через 3 суток</u>
			0,034±0,008
Формальдегид	-	0,010	0,0040±0,0008
Диоксид серы	0,050	0,050	<0,040

Одориметрические показатели воздушной вытяжки из плит гипсовых пазогребневых пустотелых (обыкновенной и гидрофобизированной)


Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результаты исслед-ий
Запах воздушной среды (баллы)	не более 2 баллов	1 балл

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ** производства ООО Пешеланский гипсовый завод «Декор-1», п. Пешелань Арзамасского района Нижегородской области, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 по исследуемым показателям.

Рекомендовано: в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 провести исследования образцов на определение ангидрида фосфорного.

Заведующая отделом обеспечения
надзора за питанием населения, условиями
воспитания и обучения, за объектами
коммунальной гигиены
421 23 60



Е. А. Солкина